PRODUIT	TYPE	SUPPORT	COUCHE	COMPOSITION	APPLICATION	OUTILS	PRIX TTC/M²/COUCHE	REMARQUES	INTERET ECOLOGIQUE
huile dure à l'huile de lin	high solid (>15% solvant, térébenthine)	plancher, parquet, terre cuite, liège, béton, pierre	2 couches + cire dure ou lait pour sol	huile de lin, huiles cuites de lin et de bois, térébenthine du Portugal, colophane, siccatifs sans plomb	bien s'assurer des antécédents appliqués au support. Un ponçage préalable peut être nécessaire.Appliquer une première couche d'huile au spalter en tirant bien. Attendre 24h avant la 2ème couche. Ponçage fin du support recommandé avant la 2ème couche. Appliquer une couche de finition, cire dure ou lait pour sol.	spalter ou chiffon	0,95 à 1,58 (2,5 l=30 à 50 m²)	convient aux résineux	++
huile dure à l'huile de ricin	high solid (>15% solvant, térébenthine)	plancher, parquet, terre cuite, liège, béton, pierre		huile de bois, huile de ricin, térébenthine du Portugal, acide silicique, colophane, siccatifs sans plomb		spalter ou chiffon	1,04 à 1,73 (2,5 l=30 à 50 m²)	fonce moins que l'huile de lin, recommandé pour les feuillus	++
huile dure à l'huile de lin	pure solid (sans solvant)	plancher, parquet, terre cuite, liège, béton, pierre		huile de lin, huile de bois, huiles cuites de lin et de bois, colophane, siccatifs sans plomb.		spalter ou chiffon	1,32 à 2,20 (2,5 l=30 à 50 m²)	séchage plus long	++
huile dure à l'huile de lin à la cire	pure solid +cire de carnauba	plancher, parquet, terre cuite, liège, béton, pierre	2 couches	huile de lin, cire de carnauba, huile de bois, huiles cuites de lin et de bois, colophane, siccatifs sans plomb.	Même procédé que pour les huiles dures seule la couche de finition n'est pas indispensable par la présence de cire dans le produit	spalter ou chiffon	1,46 à 2,43 (2,5 l=30 à 50 m²)	délicat à appliquer	++
huile d'imprégnation	pure solid	bois, liège, terre cuite	1 couche (imprégnation) 2 couches (finition)	huile de lin, huile de bois, huiles cuites de lin et de bois, siccatifs sans plomb.	1 couche en impression. Ponçage recommandé entre les 2 couches pour utilisation en finition	spalter ou chiffon	0,91 à 1,53 (2,5 l=30 à 50 m²)	avant application d'huile dure, de lasure, peinture…peut servir de couche de finition pour les meubles	++
huile de lin siccativé	high solid	pour traitement de finition des meubles, fenêtres, portes	1 couche	huile de lin, siccatifs sans plomb	application d'1 couche fine et régulière sans surplus	spalter ou chiffon	0,62 (1l=20 m²)	diluée avec de la térébenthine elle sert de sous couche d'imprégnation	++
lasure à l'huile	high solid (>15% solvant, térébenthine)	lambris, bardage, intérieur et extérieur	2 couches (intérieur:1 à 2)	huile de lin, huiles cuites de bois et de lin, essence de térébenthine du Portugal	application en couches fines non diluées sans surplus dans le sens des fibres	spalter ou chiffon	0,85 à 1,70 (2,5l = 25 à 50 m²)	pigments indispensables pour protection contre les UV en usage extérieur. 9 teintes disponibles ou lasure incolore+ pigments	++
lasure intérieure à l'eau	liant 100 % minéral	lambris, bardage, intérieur uniquement	3 couches maxi	silicates, oxydes de silicium, soude, xanthane, cellulose, eau, conservateur alimentaire	application en couches fines dans tous les sens, dernière application dans une seule direction	spalter	0,75 (1l=15 m²)	aspect mat. Non lavable. Séchage rapide. Pigmentation possible.	+++
peinture à l'huile	high solid	intérieur-extérieur bois, métal,	1 couche de primaire+peinture	huile de lin, huiles cuites de lin et de bois, térébenthine du Portugal, blanc de zinc, acide silicique, argile, quartz, siccatifs sans plomb (cobalt, zirconium, calcium, manganèse), pigments de terre et minéraux en fonction des teintes	application d'une couche d'imprégnation, puis d'une couche de primaire et d'une couche de finition.Pour le métal appliquer une couche de peinture anti-rouille avant le primaire	rouleau, splater, pinceau	1,85 à 2,63 (2,5 l= 35 à 50 m²)	13 couleurs. Perméable à la vapeur d'eau. Fort pouvoir couvrant. Résistance aux UV et intempéries	++